



FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE

Características Técnicas:

- Norma ASTM D:

PROPIEDAD	NORMA	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Modulo elástico	D-882	120	115
Carga de elasticidad	D-882	6.7	6
Esfuerzo de rotura	D-882	39	25
Alargamiento a la elasticidad	D-882	9%	8.5%
Alargamiento a la rotura	D-882	340%	650%
Densidad	D-1505	g/m ³	0.91
Opacidad	D-1003	-	2
Brillantez	D-2457	-	90
Carga rotura	D-882	2400	360
Espesor	μ	23	23
Alargamiento	D-882	800	900
Resistencia a la perforación	D-1708	g	920
Rasgado	D-1922	g	600
Preestiro	-	-	250%
Mandril de cartón	50mm diámetro interior		
Ancho	500 mm		

Notas:

Los valores que se citan en la presente escala son el resultado de pruebas conforme a los métodos establecidos. Tales datos que se aportan son a título orientativo y deben ser considerados como valores medios, sin responsabilidad por nuestra parte.